

Carte Colori Universele Primer

Algemeen:	<p>Carte Colori Universele primer is een hoogkwalitatieve acrylaat primer voor binnen en buiten om de hechting op moeilijke ondergronden te verhogen.</p> <p>De primer is toepasbaar op oude laklagen, niet bloedende* (tropische) houtsoorten en –niet bloedende houten vloeren, muren, MDF, kunststof kozijnen, maar ook op alle moeilijke ondergronden zoals beton, betonvloeren, kunststof, keramische tegels, glas, nonferro metalen (zink, koper, roestvrij staal, aluminium). De Universele primer is uiterst geschikt voor oude alkydhars verven, snel drogend, makkelijk overschilderbaar en ontwikkeld volgens de laatste meest duurzame en milieuvriendelijke technieken.</p> <p>Let op:</p> <ul style="list-style-type: none">- voor metalen wordt Carte Colori Metal primer aanbevolen.- voor bloedende houtsoorten wordt Isolatie primer aanbevolen.
Uiterlijk:	Niet van toepassing.
Kleuren:	Carte Colori Universele Primer kan op aanvraag geleverd worden in alle kleuren.
Verbruik:	6-8 m ² per liter afhankelijk van type ondergrond en absorptie.
Voorbehandelen:	De oppervlakte dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn en ontdaan van alle mogelijk mos en/of algensporen. Verweerd hout eerst schuren.
Algemene toepassing:	<p>Universele primer kan onverdund worden aangebracht met de kwast, rol of spray.</p> <p>Mag met 5 - 10% worden verdund met water. In principe volstaat 1 laag, maar in uitzonderlijke gevallen kan een 2^e laag noodzakelijk zijn.</p> <p>Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met schoon, warm water en een beetje zeep.</p>
Droogtijd:	<p>Bij kamertemperatuur ten minste 1-2 uur tussen de lagen.</p> <p>Niet verwerken beneden de 10°C. Droog en overschilderbaar na 24 uur.</p>
Afwasbaarheid:	Niet van toepassing.
Waterbestendigheid:	Niet van toepassing.
Bewaren:	Bewaren in gesloten verpakking op een donkere koele vorstvrije plaats.
Veiligheid:	<p>In geval van contact met huid of ogen: overvloedig spoelen met water en een dokter raadplegen.</p> <p>Zorg voor een goede ventilatie tijdens de verwerking en droging. Als de verf met spuit verwerkt wordt moet beschermende kleding en een geschikt mondkapje worden gedragen.</p>
Volumes:	0,75 en 2,5 liter
VOC:	<p>Toegelaten waarden: EU norm Cat: IIA.I: 140 gr/Li (2007) en 140 gr/Li (2010)</p> <p>Huidige waarde: 21 gr/Li.</p>

* Tot de bloedende houtsoorten behoren: Eik, Merbau, Vuren, Grenen, Iroko, Afzelia

Onze adviezen en werkmethode worden altijd gegeven in goed vertrouwen. Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan. In geval van twijfel neem dan contact met ons op.